



PRIMER WB PU

PRODUIT PRIMAIRE AU POLYURÉTHANE

Résine de consolidation contre l'humidité pour le traitement des surfaces ou des planchers absorbants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Mono-composant
- 100 % polyuréthane
- Inodore
- Sans solvant
- Séchage rapide
- Barrière élevée contre l'humidité résiduelle (max. 4 à 5 %)
- Propriétés consolidantes

PROPRIÉTÉS SPÉCIALES :

	Symbole EC1 PLUS déterminé selon le critère GEV, classement EMICODE EC1 PLUS : très faibles émissions.
	Classe d'émission conforme à la norme française.
	Convient aux installations de revêtement de sol

DOMAINE D'APPLICATION :

- Planchers absorbants
- Chapes de ciment traditionnelles
- Chapes en anhydrite (sulfate de calcium)
- Sous-couches absorbantes pour le chauffage et la climatisation par le sol



PRIMER WB PU

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES (dans les conditions normales) :

Aspect :	Liquide brun
Viscosité Brookfield à 20 °C (mPa*s) :	200 - 300
Rendement : (g/m ²) :	
Première couche :	100 – 150 g/m ²
Avec deux couches :	200 – 250 g/m ² (le rendement du produit peut varier en fonction de la porosité ou de la planéité de la surface à traiter)
Temps de séchage (minutes) :	45 - 55
Ré-enduisage (heures) :	2
Température d'utilisation (°C) :	Minimum +15
Application / outils :	Rouleau, pinceau
Nettoyage des outils :	GR7, sur produit encore frais
Élimination du produit :	GR7, sur produit encore frais
Stockage (mois) : température supérieure +5 °C	12
Informations sur l'élimination des déchets :	Éliminer les déchets conformément aux dispositions légales locales et nationales en vigueur
Conditionnement :	10 kg
Recommandations pour l'utilisation :	Pour l'encollage, utiliser de préférence nos colles bi-composant (ex. PELPREN PL6) ou mono-composant à base de silane du type ADESIVO WB MONO MS/ LE ou WB MONO MS. Employer systématiquement des équipements de protection individuelle adaptés Consulter toujours la Fiche Technique et la Fiche de Sécurité
GISCODE :	RU 1

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Toujours vérifier l'humidité de la sous-couche en utilisant des instruments appropriés. La sous-couche à traiter devra être compacte, sans décollements et conforme à la réglementation DIN 18356. Tout défaut éventuel de la surface, comme des fissures ou des craquelures, doit être traité en mélangeant du sable fin (non marin) avec de l'apprêt PRIMER WB PU jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène. Avant l'application, s'assurer de la présence d'un pare-vapeur adéquat.

APPLICATION :

Mettre le produit à la température ambiante et mélanger avant emploi. Toujours vérifier la compacité et l'humidité de la chape (max. 4 à 5 %).

Appliquer une première couche de PRIMER WB PU à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau. Laisser sécher le produit dans un milieu aéré pendant 45 - 55 minutes à des conditions ambiantes adéquates +15 °C - 25 °C et 50 - 70 % H.R. (des conditions différentes risquent de conduire à des résultats non satisfaisants ou à une variation des temps de séchage).

Si nécessaire, dans les 12 heures, il est possible d'appliquer une deuxième couche de PRIMER WB PU et, en cas d'application d'un produit nivelant, répandre sur la dernière couche d'apprêt du sable de quartz fin (0,1 - 0,3 mm) et sec (non marin). Ensuite (au bout d'environ 2 heures), retirer l'excès de sable avant l'encollage, qui doit être effectué dans les 24 heures.

Toujours porter des équipements de protection individuelle appropriés.

Toujours consulter la fiche technique et de sécurité du produit.

PICTOGRAMMES DE DANGER :

